

## Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы и ангарской сосны

Наименование порока	Экстра		Прима		А		АВ		В	
	Лицевая сторона	Обратн	Лицевая сторона	Обратн	Лицевая сторона	Обратн	Лицевая сторона	Обратн	Лицевая сторона	Обратн
Бахрома, гниль, обзол	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.
Грибные ядровые пятна, ложное ядро	Нет.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Заболонь - естественное цветное изменение	До 1/4 длины	Да.	До 1/4 длины	Да.	До 1/2 длины	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Побурение - естественное цветное изменение	Едиичное светлое	Да.	До 1/4 длины изделия	Да.	До 1/3 длины изделия	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Засмолок	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Свилеватость, завиток, крень, глазки	Нет.	Да.	Допускаются единичные 0-5% партии поставки	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Сердцевина	Нет.	Да.	Нитевидная до 1/4 длины, 0-10% партии поставки	Да.	Нитевидная до 1/3 длины, 0-10% партии поставки	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Синева	Нет.	Да.	Светлая до 1/4 длины, 0-10% партии поставки	Да.	Светлая до 1/3 длины, 0-10% партии поставки	Да.	Светлая до 1/2 длины, 0-30% партии поставки	Да.	Неограниченно	Да.
Смоляные кармашки	ДхШ до 10х2 мм 0-1 шт на 2 мпг 0-20% партии поставки	Да.	ДхШ до 30 x 2 мм	Да.	ДхШ до 50 x 5 мм	Да.	ДхШ до 70х5 мм 0-2шт на 1мпг	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки здоровые светлые сросшиеся	D до 2 мм 0-1 шт на 2 мпг 0-10% партии поставки	Да.	D до 40 мм	Да.	D до 40 мм до 2 шт на 1 мпг	Да.	Неограниченно	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной до 1мм	Нет.	Да.	D до 20 мм 1 шт на изделии	Да.	D до 20 мм	Да.	D до 1/3 ширины изделия до 2шт на 1мпг	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки светлые не сросшиеся	Нет.	Да.	D до 20 мм	Да.	D до 20 мм до 2 шт на 1 мпг	Да.	D до 1/4 ширины изделия до 1шт на 1м/п.	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки тёмные не сросшиеся	Нет.	Да.	D до 20 мм до 2 шт на 1 мпг	Да.	D до 30 мм до 2 шт на 1 мпг	Да.	D до 20мм до 2шт на изделие	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной до 1мм.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	D до 20 мм до 1 шт на 1мпг	Да.	D до 1/3 ширины изделия неограниченно	Да.	Неограниченно	Да.
Выпавшие сучки на кромке не превышающие размеры шипа, перекрываемые при стыковке	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Да.	Неограниченно	Да.
Сучки выпавшие	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Боковые до 1шт на изделии. 0-10% партии поставки	Да.
Трещины нитевидные шириной до 1 мм В том числе тоцевые	Едиичные, нитевидные 0-10% партии поставки	Да.	До 1/4 длины изделия	Да.	До 1/2 длины изделия	Да.	Неограниченно	Да.	Неограниченно	Да.
Трещины не сквозные шириной более 1 мм. В том числе тоцевые	Нет.	Да.	Торцевые до 2 мм длиной до 30 мм	Да.	До 1/3 длины изделия, в т.ч. торцевые шириной до 2 мм	Да.	До 1/2 длины изделия, в т.ч. торцевые шириной до 2 мм	Да.	Не влияющие на целостность	Да.
Трещины сквозные. В том числе тоцевые	Нет.	Нет.	Торцевые длиной до 10 мм	Нет.	Торцевые длиной до 15 мм	Нет.	Торцевые длиной до 20 мм	Да.	Не влияющие на целостность	Да.
Червоточина	Нет.	Да.	Нет.	Да.	Нет.	Да.	D до 1мм до 2-3шт на 1м	Да.	D до 3 мм 0-3шт на 1мпг	Да.
Мех повреждения- вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, задир, выщербина.	Нет.	Да.	5*10 мм глубиной до 1 мм, до 2 шт на изделии	Да.	10*15 мм глубиной до 3 мм, до 1шт на изделии	Да.	10*15 мм глубиной до 3 мм, до 1шт на 1 мпг	Да.	20*15 мм глубиной до 3 мм, до 1шт на 1 мпг	Да.
Обзол тупой и острый. По всей длине изделия	Лицевая сторона - НЕТ. Обратная - 1/3 толщины без коры и луба	Да.	Лицевая сторона - НЕТ. Обратная - 1/3 толщины без коры и луба	Да.	Лицевая сторона - НЕТ. Обратная - 1/3 толщины без коры и луба	Да.	Лицевая сторона - НЕТ. Обратная - до 2/3 толщины не окоренный	Да.	Лицевая сторона - НЕТ. Обратная - до 2/3 толщины не окоренный	Да.
<b>ДОПУСК</b>	<b>Максимальное количество - 1 порок на изделии 0-50% поставки</b>		<b>Максимальное количество - 1 порок на 2 мпг изделия</b>		<b>Максимальное количество - 1 порок на 1 мпг изделия</b>		<b>Максимальное количество - 3 порока на 1 мпг изделия</b>		<b>Максимальное количество - не ограничено</b>	

Максимальное количество допустимых пороков не должно превышать максимально допустимое, если количество не оговорено в допуске, кроме "Неограниченно"

Отклонение от прямолинейности любой кромки детали по длине на 1 м длины изделия не более 7 мм.

Допуски: Толщина / Ширина / Длина - Т ± 1 мм, Ш ± 2 мм, Д ± 5 мм.

При хранении товара без упаковки и эксплуатации возможны изменения размеров допуска в зависимости от климатических и метеорологических условий ГОСТ Р 58561-2019

В поставке возможно наличие изделий до 10% сортом выше и 5% сортом ниже.

Естественные цветные изменения пороком не являются.

Влажность древесины изделий наружного применения 16% +/- 3%. Влажность древесины изделий внутреннего применения 14% +/- 3%.

Прочие нормы, допуски и технические требования не превышают нормы указанные в ГОСТ 8242-88 - Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства.